

SƠN LÓT ALKYD BIẾN TÍNH

HB - 702

Mô tả sản phẩm

Sơn lót Alkyd biến tính HB-702 là loại sơn một thành phần, được sản xuất trên cơ sở nhựa Alkyd biến tính, bột oxit sắt chống ăn mòn, bột nhôm kim loại và phụ gia.

Màng sơn nhanh khô, có độ bám dính rất cao, độ phủ cao và chống ăn mòn rất tốt cho các kết cấu không thường xuyên chịu ngập nước trong nhà và ngoài trời. Được sử dụng rộng rãi trong hệ sơn tàu biển và sơn bảo vệ cho kết cấu thép trong công nghiệp

Phạm vi sử dụng

Hàng hải: Được đề nghị làm lớp lót cho những khu vực không ngâm nước, hầm hàng, khung xương, mặt boong, cabin,..

Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp trong nhà và ngoài trời.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Màu sắc | : Xám |
| Hàm rắn theo thể tích | : $49 \pm 2\%$ |
| Lượng hợp chất hữu cơ bay hơi | : 400 ± 100 g/l |
| Tỷ trọng (hỗn hợp ở 25°C) | : 1.29 ± 0.05 kg/lít |
| Điểm bắt lửa | : 27°C |
| Tỷ lệ phối trộn | : 1 thành phần |

Chiều dày màng sơn cho mỗi lớp

| | | | | | |
|------------------------|---|----|---|-----|-------------------|
| Chiều dày khô | : | 40 | - | 60 | µm |
| Chiều dày ướt | : | 83 | - | 125 | µm |
| Định mức phủ lý thuyết | : | 12 | - | 8 | m ² /l |

Thời gian khô (40 µm)

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Nhiệt độ bề mặt | 10 °C | 20 °C | 35 °C |
| Khô bề mặt | 2.5 giờ | 1.5 giờ | 45 phút |
| Khô di chuyển được | 24 giờ | 13 giờ | 7 giờ |
| Khô để sơn lớp kế tiếp (tối thiểu) | 20 giờ | 10 giờ | 6 giờ |

Tính tương thích của sản phẩm

Lớp sơn trước nó : Alkyd biến tính

Lớp sơn kế tiếp: Alkyd, Alkyd biến tính

Tùy vào môi trường thực tế mà hệ sơn chịu đựng, có thể sử dụng nhiều loại lót và phủ khác nhau để kết hợp với sản phẩm này. Liên hệ với Sơn Hải Vân để được tư vấn.

Chuẩn bị bề mặt

Đối với thép mới hoàn toàn : bề mặt được phun cát và đạt độ sạch tiêu chuẩn Sa 2½ (ISO-8501-1:1988). Có thể làm sạch bằng máy cơ học đạt tiêu chuẩn tối thiểu St3.0 (ISO 8501-1:1988), tùy theo mục đích sử dụng.

Các bề mặt cần được làm sạch, khô, đảm bảo không có bụi bẩn, dầu mỡ, muối, hóa chất...

Các loại bề mặt khác

Loại sơn này còn có thể sử dụng trên các loại bề mặt khác. Xin liên hệ với phòng Kỹ thuật Sơn Hải Vân để biết thêm chi tiết.

Điều kiện sơn

Nhiệt độ : > 10 °C

Độ ẩm tương đối : 35% - 85%

Phương pháp thi công sơn

Phun, cọ lăn. Có thể dùng cọ quét ở các khu vực nhỏ.

Đối với súng phun áp lực cao :

Cỡ béc : 0.38 - 0.46 mm (0.015 - 0.018").

Áp lực tại đầu súng phun : 10 – 14 MPa

Tỷ lệ pha trộn (theo thể tích)

1 thành phần

Sơn cần được khuấy kỹ trước khi sử dụng.

Dung môi pha loãng/vệ sinh:

Sử dụng DC-01, nếu có yêu cầu pha loãng, không được dùng quá 5% thể tích.

Bao gói

| Thể tích | Cỡ thùng chứa |
|----------|---------------|
| 20 lít | 20 lít |
| 5 lít | 5 lít |
| 1 lít | 1 lít |

Lưu trữ

Sản phẩm này cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh xa các nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải luôn được đậy kín.

Độ dao động màu sắc

Những sản phẩm là sơn lót và sơn Epoxy khi dùng như lớp phủ hoàn thiện có thể bị bạc màu và phân hóa khi tiếp xúc với mặt trời và thời tiết ngoài trời.

Độ bền màu và độ bóng của màng sơn phủ hoàn thiện có thể khác nhau phụ thuộc vào màu sắc, điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, cường độ tia cực tím,..và chất lượng thi công sơn.

An toàn lao động

Xem thông báo về an toàn trên thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông gió tốt. Không hít thở bụi sơn, tránh để tác động lên da. Nếu bị dính vào da phải dùng xà phòng, nước hoặc chất tẩy rửa thích hợp để rửa sạch ngay lập tức.

Để biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong bảng thông số an toàn sản phẩm (MSDS).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi chú:

Các thông tin trong bản thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm thường được sử dụng ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất sơn. Nên chúng tôi chỉ đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi thông số đã đưa ra mà không cần thông báo trước.